

Résines pour Enrobage à chaud



- Une gamme complète
- Résine Haute Qualité
- Enrobage rapide
- Rapport Qualité/prix exceptionnel !

NX MET Sélection des résines à chaud:

	← MATERIAUX TENDRES →		MEDIUM	← MATERIAUX DURS →	
	Standard	Standard +	Standard ++	Standard ++	Standard +++
Enrobage Classique	Phénolique Noire	Phénolique Colorée	Phénolique Fibre de Verre	Allylique Bleue	Epoxy Noire
	XPHB	XPHR, XPHG, XPHN	XGFB	XDPB	XEPB
Enrobage Spécifique	Transparente Conductrice	Transparente Conductrice	Transparente Conductrice	-- Conductrice	-- Conductrice
	XACT, XPHC	XACT, XPHC	XACT, XPHC	XPHC	XPHC
		Température	Chauffe	Refroidissement	
	XP série, XGFB	150 to 180°C	3 à 5min	2 à 4min	
	XDPB, XEPB	160 to 180°C	5 à 6min	3 à 4min	
	XACT	180 to 190°C	7 à 9min	5 à 6min	

- **NX MET** livre ses résines en sacs papier recyclables, 2.5, 5 & 10kg (autres tailles sur demande). Seau vide sur demande.



12, allée Pin de St Clair - 38130 Echirolles France

Tel : +33 438 49 28 33 Fax : +33 438 49 27 85

info@nxmet.com

www.nxmet.com